

N800AH-s

ノンシリコン熱伝導シート

LiPOLY N800AH はノンシリコン樹脂の材料で作りました。低分子シロキサンが少なく、電子接点の接触不良リスクを低減します。N800AH は良好な熱伝導性を有し、熱伝導率は7.0 W/m-Kです。熱抵抗も低く、光学製品や高感度電子部品の用途に適しています。

■ 製品の特長

/ 熱伝導率: 7.0 W/m-K
/ ノンシリコン材料
/ 接触熱抵抗が小さい
/ 電気絶縁
/ 優れた熱伝導性
/ 光学デバイスに適合

■ 製品アプリケーション

/ ハードディスク
/ 光学デバイス
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 製品の形



/ シート状
/ フォーミング形

■ 代表特性

物理特性	N800AH-s	単位	試験方法
色	Pink	-	Visual
表面粘着性 (2面 / 1面)	2	-	-
厚さ	Customized	mm	ASTM D374
密度	3.3	g/cm ³	ASTM D792
硬さ	60	Shore OO	ASTM D2240
使用温度	-60~130	°C	-
低分子シロキサン (D3~D20合計)	N.D	%	Gas Chromatography
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率 @10 psi	15	%	ASTM D5470 modify
圧縮率 @20 psi	40	%	ASTM D5470 modify
圧縮率 @30 psi	67	%	ASTM D5470 modify
電気特性			
絶縁破壊電圧	8	KV/mm	ASTM D149
表面抵抗率	>10 ¹¹	Ohm	ASTM D257
体積抵抗率	>10 ¹⁰	Ohm-m	ASTM D257
熱特性			
熱伝導率	7.0	W/m-K	ASTM D5470
熱抵抗@10 psi	0.274	°C-in ² / W	ASTM D5470
熱抵抗@20 psi	0.182	°C-in ² / W	ASTM D5470
熱抵抗@30 psi	0.121	°C-in ² / W	ASTM D5470

環状ポリジメチルシロキサン (HO-[Si(CH₃)₂O]_n-H) は、化学反応が起こっていない状態でも、常温環境下で容易に揮発します。たとえば、密閉された電子機器内部では、低分子シロキサンが揮発して電子接点に付着し、接触不良を引き起こすおそれがあります。

熱抵抗 vs. 圧力 vs. 圧縮率



LiPOLYが提供するすべての仕様は、予告なく変更される場合があります。LiPOLYが採用する試験方法は、TIM Tester法およびASTM D5470試験方法に基づいており、これらをLiPOLYにおける評価基準としています。本資料に記載されている各種特性値は、製品仕様を示すものではなく、また保証値でもありません。本資料は、購入者の特定の用途に必要な性能および品質を保証するものではありません。また、購入者の具体的な使用条件下において、事前に製品の試験を行い、その性能を確認することを強く推奨します。LiPOLYは、LiPOLYの材料または製品について、特定もしくは一般的な用途への適合性、商品性、または第三者の権利を侵害しないことを、明示または黙示を問わず保証しません。LiPOLYは、いかなる種類の付随的損害または結果的損害についても責任を負いません。すべてのLiPOLY製品は、その時点で有効なLiPOLYの販売条件に従って販売されるものとし、当該取引条件の写しは、ご要望に応じて提供いたします。本資料に記載された使用可能性または推奨用途に関する記述は、特許権を侵害しないことを保証するものとして解釈または依拠されるべきではありません。